



1429



HOCHSCHULE KONSTANZ

SAS BALLASTIERES WERNY

Lieu dit Mauchenfeld

67390 MARCKOLSHEIM

09

1429 - BPR - 320229

EN 12620

**Natürliche Gesteinkörnung für Beton
Oberrheinmoräne**

4,3	Korngruppe	0/2CL	
	Kornzusammensetzung	GF 85	
	Feinheitsmodul	MF	
5,5	Rohdichte	ρ_{rd} 2,65	
5,5	Wasseraufnahme	WA₂₄ ≤ 1%	
4,6	Gehalt an Feinanteilen	f 3	
4,7	Qualität der Feinanteilen	NR	
6,2	Chloride	Cl Cl 0,02	
6.3.1	Säuerlösliches Sulfat	AS 0,2	
6.3.2	Gesamtschwefel	S ≤ 1%	
6.4.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	keine	
6.4.1	Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	Q 0.25	
6,5	Carbonatgehalt	5.5	
5.7.3	Widerstand gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	EIIS	