

	 1429	 HOCHSCHULE KONSTANZ
SAS BALLASTIERES WERNY Lieu dit Mauchenfeld 67390 MARCKOLSHEIM 09 1429 - BPR - 320229		
EN 12620 Natürliche Gesteinkörnung für Beton Oberrheinkies		

4.3.2	Korngruppe	16/22.42R	
4.3.2	Kornzusammensetzung	GC 80/20	
4.4	Kornform	FI 20	
5.5	Rohdichte	ρ_{rd} 2,63	
5.5	Wasseraufnahme	WA₂₄ ≤ 1%	

4.6	Gehalt an Feinanteilen	f 1,5	
-----	------------------------	--------------	--

5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA 20	
5.2		SZ 22	
5.3	Widerstand gegen Verschleiss	MDE 10	

6.2	Chloride	Cl Cl 0,02	
6.3.1	Säurelösliches Sulfat	AS 0,2	
6.3.2	Gesamtschwefel	S ≤ 1%	
6.4.1	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	keine	
6.4.1	Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	Q 0.05	

5.7.1	Magnesiumsulfat-Wert	MS 18	
5.7.1	Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	F 1	

5.7.3	Widerstand gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	EI	
-------	---	-----------	--