



Gesteinkörnung : 0/2 edelbrechsand gew
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil

Werte auf die sich der producent verpflichtet

Lieferkörnung

0	2
---	---

Norme

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Kategorie

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	FM	W	f
Ausmas			50		40	10			0.6		10
V.S.S.+U	4.0		55			97			3.45		
V.S.S.	3.0		53			95			3.30		3.00
V.S.I.			3			85	95	100	2.70		
V.S.I.-U			1			83	94		2.55		

Informative Teil

Produktion resultat

von 17/03/15 bis 29/07/15

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	FM	W	f
Maxi	2.4	9	22	39	63	94	100	100	3.06	16.7	2.38
Xk+1.25xAbstand-type	2.1	7	21	38	62	93	100	100	3.01	11.7	2.07
Mittelwert Xf	1.4	6	19	36	58	90	99	100	2.91	7.0	1.43
Xk-1.25xAbstand-type	0.8	5	17	33	54	87	99	100	2.82	2.3	0.80
Mini	0.8	5	17	32	52	86	98	100	2.80	3.2	0.76
Abstand-type	0.51	0.9	1.6	2.1	3.1	2.4	0.4	0.0	0.080	3.80	0.506

