



Gesteinkörnung : 8/11.2 edelsplitt
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Client : Werkseigenen Produktions-Kontrolle

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

8	11.2
---	------

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Kategorie

I

	0.063	d/2	4	5	6.3	d	8	10	11.2	12.5	1.4D	16	2D	22.4	Cg	FI	W	f	
Ausmas							10		10										
V.S.S.+U			6				20		100							19.00			0.80
V.S.S.			5				15		99							15.00			0.50
V.S.I.							5		90		98		100						
V.S.I.-U							0		85		97								

Informative Teil

Production resultat

von 25/08/14 bis 04/05/15

	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	FI	W	f
Maxi	0.1	0	1	3	15	67	91	99	100	100	C95/1	10.48	3.5	0.08
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	0	0	3	15	64	90	99	100	100			3.4	0.06
Mittelwert Xf	0.0	0	0	2	14	60	90	99	100	100	C95/1	9.38	3.0	0.04
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	1	12	55	90	99	100	100			2.6	0.01
Mini	0.0	0	0	1	12	53	90	98	100	100	C95/1	8.80	2.5	0.00
Abstand-type	0.02	0.0	0.1	0.5	1.2	3.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.000	0.782	0.30	0.020

