



**Granulats :** 0/2 roulé  
**Péetrographie :** Alluvionnaire silico-calcaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	FM	W	f
Etendue e			50		40	10			0.6		10
V.S.S.+U			75		98	97			2.55		
V.S.S.			71		95	95			2.40		10.00
V.S.I.			21		55	85	95	100	1.80		
V.S.I.-U			17		52	83	94		1.65		

## Partie informative

Résultats de production

du 23/03/15 au 29/07/15

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	FM	W	f
Maximum	1.4	8	55	86	90	94	98	100	2.21	13.8	1.44
Xf+1.25xEcart-types	1.2	8	54	85	89	93	97	100	2.05	9.3	1.23
Moyenne Xf	0.8	6	49	80	84	90	96	100	1.90	6.0	0.79
Xf-1.25xEcart-types	0.3	5	43	75	80	88	95	100	1.76	2.7	0.35
Minimum	0.0	4	41	70	75	87	95	100	1.81	2.7	0.03
Ecart-type	0.36	1.0	4.2	3.6	3.7	2.1	0.8	0.0	0.110	2.60	0.356

