



**Granulats :** 0/4 R recomposé  
**Péetrographie :** Alluvionaire silico-calcaire

**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*  
**Norme**

**Classe granulaire**

0	4
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	FM	W	f	SE
Etendue e	6		40		40		10			0.6		6	
V.S.S.+U	9.0		60		91		100			2.91		9.00	
V.S.S.	8.0		56		88		99			2.76		8.00	
V.S.I.	2.0		16		48		89	95	100	2.16		2.00	65.00
V.S.I.-U	1.0		12		45		87	94		2.01		1.00	59.00

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 31/03/15 au 29/07/15

du 21/04/15 au 29/07/15

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM	W	f	SE
Maximum	4.9	10	43	66	72	83	98	100	100	2.70	9.6	4.94	86.27
Xf+1.25xEcart-types	4.5	10	42	65	71	82	97	100	100	2.64	7.0	4.54	
Moyenne Xf	3.9	9	39	60	67	79	97	100	100	2.49	4.7	3.87	84.46
Xf-1.25xEcart-types	3.2	9	36	55	63	76	96	100	100	2.34	2.3	3.19	
Minimum	2.6	9	33	53	62	74	96	100	100	2.31	2.6	2.60	83.41
Ecart-type	0.54	0.5	2.7	4.0	3.3	2.6	0.6	0.1	0.0	0.120	1.90	0.541	1.285

