



Granulats : 4/16R
Péetrographie : Alluvionaie silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 16

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	0.063	d/2 2	d 4	5	5.6	6.3	D/2 8	10	12.5	D 16	20	1.4D 22.4	2D 31.5	FI	W	f
Etendue e							35									
V.S.S.+U	2.1	6	20				66			100				24.00		
V.S.S.	1.5	5	15				60			99				20.00		1.50
V.S.I.			0				25			90		98	100			
V.S.I.-U			0				19			85		97				

Partie informative

Résultats de production

du 09/04/15 au 27/07/15

	0.063	2	4	5	5.6	6.3	8	10	12.5	16	20	22.4	31.5	FI	W	f
Maximum	0.1	0	5	15	22	31	52	71	88	98	100	100	100	15.57	3.9	0.09
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	5	16	23	32	54	73	90	98	100	100	100		4.0	0.06
Moyenne Xf	0.0	0	4	14	20	30	50	69	86	97	100	100	100	13.83	3.0	0.03
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	3	11	18	27	46	65	83	96	100	100	100		2.0	0.00
Minimum	0.0	0	3	10	17	25	43	62	79	95	100	100	100	12.04	1.3	0.00
Ecart-type	0.03	0.1	0.8	1.7	1.8	2.1	3.0	3.2	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	1.190	0.80	0.030

