



1429



HOCHSCHULE KONSTANZ

SAS BALLASTIERES WERNY

Lieu dit Mauchenfeld

67390 MARCKOLSHEIM

09

1429 - BPR - 320229

EN 12620**Natürliche Gesteinkörnung für Beton
Oberrheinkies**

4.3.2	Korrelgroep	4/32R	
	Korrelverdeling	Gc 90/10	
	Toleranties voor de tussenzeven voor groefkorrelig toeslagmateriaal	GT 17,5	
4,4	Platte stukken	FI 20	
5,5	Dichtheid	ρ_{rd} 2,63	
5,5	waterabsorptie	WA₂₄ ≤1%	
4,6	Deeltjes kleiner dan 63µm	f1.5	
5,2	Weerstand tegen verbrijzeling	LA 20	
5,2		SZ 22	
5,3	Weerstand tegen slijtage	MDE 10	
6,2	Chloridegehalte (<in M-%)	Cl Cl 0,02	
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS 0,2	
6.3.2	Totaal zwavelgehalte	S ≤ 1%	
6.4.1	Bindings- en verhardingsvertraging	Geen	
6.4.1	Grove lichtgewicht verontreinigingen	mLPC0.1	
5.7.1	Vorst/dooi bestandheid - Tab 19	MS 18	
5.7.1	Vorst/dooi bestandheid - Tab 18	F 1	
5.7.3	Widerstand gegen Alkali-Kieselsäure- Reaktivität	NPD	