



1429



HOCHSCHULE KONSTANZ

BALLASTIERES WERNY SAS

Lieu dit Mauchenfeld

67390 MARCKOLSHEIM

09

1429 - BPR - 320229

EN 13043**Natürliche Gesteinskörnung für Asphalt Oberrheinmoräne**

4.1.3	Korrelgroep	2/5.6C	
4.1.3	Korrelverdeling	GC 90/10	
4.1.3.1	Toleranties voor de tussenzeven voor groofkorrelig toeslagmateriaal	G20/15	
4.1.6	Platte stukken (vlakheidsindex)	FI 20	
4.2.7.1	Dichtheid (Mg/m ³)	ρ_p 2,63	
4.2.7.2	Waterabsorptie	WA_{24} 0,41	
4.1.7	Korrels met gebroken korreloppervlak	C 95/1	
4.1.4	Deeltjes kleiner dan 63 μ m	f 1	
4.2.2	Weerstand tegen verbrijzeling	LA 20	
4.2.2		SZ 18	
4.2.3	Polijstgetal	PSV 54	
4.2.4	Weerstand tegen afslijting van oppervlak	AAV NPD	
4.2.5	Weerstand tegen slijtage	MDE 10	
4.2.6	Weerstand tegen slijtage door spijkerbanden	AN NPD	
4.2.10	Bestandheid tegen hitte	V_{LA} 1.0	
4.3.3	Grove lichtgewicht verontreinigingen	m_{LPC} 0,1	
4.2.11	Affiniteit vangrof toeslagmateriaal voor bitumineuze bindmiddelen DIN EN 12697-11	70 - 40	
DIN 1996	Affiniteit vangrof toeslagmateriaal voor bitumineuze bindmiddelen DIN 1996	90%	
4.2.9.2	Bestendigheid tegen vorst/dooi (bijlage B)	≤5.0	
4.2.9.2	Bestendigheid tegen vorst/dooi	F1	