



Produzent : SAS Ballastières Werny **Client :** Werkseigenen Produktions-Kontrolle
Gesteinkörnung : 8/11.2 edelsplitt
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

Normative Teil

Werte auf die sich der produzent verpflichtet

Lieferkörnung

Norme

Kategorie

8

11.2

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Réf.Producteur/Client

	0.063	d/2	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	1.4D	2D	Cg	f	FI	W
		4														
Ausmas																
V.S.S.+U																
V.S.S.																
V.S.I.																
V.S.I.-U																

Informative Teil


Produktion resultat

von 18/10/21 bis 26/02/24

	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	f	FI	W
CI-C8/21/42	0.0	0	0	3	15	64	90	99	100	100		0.02		2.1
CI-C8/21/43	0.0	0	1	4	13	67	90	99	100	100	C95/1	0.03		2.4
CI-C8/22/01	0.1	1	1	3	15	63	90	98	100	100	C95/1	0.08	8.22	2.4
CI-C8/22/03	0.1	0	1	3	15	59	90	98	100	100		0.08		2.3
CI-C8/22/04	0.1	0	1	4	15	67	90	98	100	100		0.06		2.4
CI-C8/22/19	0.0	0	1	3	14	65	92	99	100	100	C95/1	0.04	11.10	12.0
CI-C8/23/01	0.1	0	1	1	7	64	91	99	100	100		0.09		
CI-C8/23/01b	0.1	0	1	2	7	64	90	99	100	100		0.08		
CI-C8/23/35	0.0	0	0	2	11	60	90	99	100	100	C95/1	0.04	9.05	2.2
CI-C8/23/36	0.0	0	1	2	11	65	91	98	100	100		0.04		2.1
CI-C8/23/37	0.0	0	1	2	10	62	90	98	100	100		0.05		1.8
CI-C8/24/02	0.1	1	1	3	14	69	90	99	100	100	C95/1	0.07	8.30	2.1
CI-C8/24/05	0.1	0	0	2	14	66	91	99	100	100		0.05		0.7
CI-C8/24/08	0.1	1	1	3	13	65	91	99	100	100	C95/1	0.08	8.18	2.1
CI-C8/24/09	0.1	0	1	3	15	64	91	99	100	100		0.06		2.1
Maxi	0.1	1	1	4	15	69	92	99	100	100	C95/1	0.09	11.10	12.0
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	1	1	3	16	67	91	99	100	100	C95/1	0.08	10.36	6.2
Mittelwert Xf	0.1	0	1	2	13	64	91	99	100	100	C95/1	0.06	8.97	2.8
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	1	9	61	90	98	100	100	C95/1	0.03	7.58	0.0
Mini	0.0	0	0	1	7	59	90	98	100	100	C95/1	0.02	8.18	0.7
Abstand-type	0.02	0.1	0.2	0.8	2.8	2.6	0.6	0.5	0.0	0.0	0.000	0.020	1.113	2.70
Prüfergebniszahl	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6	15	5	13



Produzent : SAS Ballastières Werny **Client :** Werkseigenen Produktions-Kontrolle
Gesteinkörnung : 8/11.2 edelsplitt
Petrographischer Typ : Alpine Moräne - Oberreinkies und sand



Mittelwert
Kornverteilungskurve

Andere Kennzeichnend

EN_ALH	Affinität zu Bitumenhaltigen Bindemitteln Grad der Umhüllung	EN 12697-11	85.40 (19/02/2024)
F	Frostwiderstand	EN 1367-1	0.20 (19/02/2024)
LA	Los Angeles	EN 1097-2	18.00 (19/02/2024)
LPC	Grobe organische Verunreinigungen	EN 1744-1 (14.2)	0.10 (19/02/2024)
MDE	Micro-Deval	EN 1097-1	8.00 (19/02/2024)
MS	Frost-Tauzykl-Widerstand	EN 1367-2	2 (19/02/2024)
MVR	Kornrobhdichte	EN 1097-6	2.63 (19/02/2024)
PSV	PSV	EN 1097-8	56.00 (19/02/2024)
RCT	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	EN 1367-5	0.80 (19/02/2024)
SZ	Schlagverzach	EN 1097-2	17.80 (19/02/2024)
WA24	Wasseraufnahme	EN 1097-6, art 7. 8 ou 9	0.57 (19/02/2024)