



Granulats : 0/2 concassé lavé
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	W
Etendue e			50		40	10			10	0.6	
V.S.S.+U	4.0		55			97				3.45	
V.S.S.	3.0		53			95			3.00	3.30	
V.S.I.			3			85	95	100		2.70	
V.S.I.-U			1			83	94			2.55	

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 28/10/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	W
Maximum	2.6	6	19	37	62	91	99	100	2.63	3.26	6.1
Xf+1.25xEcart-types	2.2	6	18	36	59	89	99	100	2.20	3.23	5.6
Moyenne Xf	1.6	5	15	31	53	87	97	100	1.55	3.08	4.0
Xf-1.25xEcart-types	0.9	4	13	27	48	85	96	100	0.90	2.93	2.4
Minimum	0.9	4	12	26	47	85	96	100	0.94	2.85	2.2
Ecart-type	0.52	0.8	2.0	3.5	4.7	1.6	1.1	0.0	0.518	0.120	1.30

