



Granulats : 0/2 concassé sec
Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie

a

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	D/2 1	D 2	1.4D 2.8	2D 4	f	SE	W
Etendue e	6					20	10					
V.S.S.+U	17.0					72	98					
V.S.S.	16.0					71	96			16.00		
V.S.I.	10.0					51	86	98	100		60.00	
V.S.I.-U	9.0					50	84	97	100			

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 28/10/24

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	SE	W
Maximum	14.5	17	22	34	50	69	96	100	100	14.54		8.6
Xf+1.25xEcart-types	14.6	17	22	33	47	67	95	100	100	14.60		6.9
Moyenne Xf	12.9	15	19	28	41	60	92	100	100	12.91	74.38	4.1
Xf-1.25xEcart-types	11.2	13	16	24	35	54	89	100	100	11.23		1.3
Minimum	10.0	11	13	18	29	53	88	99	100	10.05		0.7
Ecart-type	1.35	1.6	2.1	3.4	5.1	5.3	2.3	0.1	0.0	1.347		2.20

