



Granulats : 0/2 roulé
Péetrographie : Alluvionaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	SE	W
Etendue e			50		40	10			10	0.6		
V.S.S.+U			75		98	97				2.55		
V.S.S.			71		95	95			10.00	2.40		
V.S.I.			21		55	85	95	100		1.80		
V.S.I.-U			17		52	83	94			1.65		

Partie informative

Résultats de production

du 01/07/24 au 28/10/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	SE	W
Maximum	2.3	9	49	87	90	94	99	100	2.30	2.31		7.2
Xf+1.25xEcart-types	2.1	9	49	83	87	93	99	100	2.06	2.22		6.4
Moyenne Xf	1.3	6	40	77	83	91	98	100	1.27	2.03	86.21	4.2
Xf-1.25xEcart-types	0.5	3	31	72	79	89	97	100	0.47	1.84		2.0
Minimum	0.2	1	25	68	77	89	97	100	0.23	1.82		1.3
Ecart-type	0.64	2.5	7.0	4.5	3.3	1.5	0.6	0.0	0.639	0.150		1.80

