



Granulats : 2/5.6 concassé
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2

5.6

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Fab I

	0.063	d/2 1	d 2	D/1.4 4	5	D 5.6	6.3	8	1.4D 11.2	2D	Cg	f	FI	W
Etendue e			10	30		10								
V.S.S.+U		6	15	86		100		100				0.80	24.00	
V.S.S.	0.5	5	10	80		99		100				0.50	20.00	
V.S.I.		0	0	25		90		98	100					
V.S.I.-U		0	0	19		85		97						

Partie informative

Résultats de production

du 08/07/24 au 28/10/24

	0.063	1	2	4	5	5.6	6.3	8	11.2	Cg	f	FI	W
Maximum	0.1	1	4	63	87	95	99	100	100	C100/0	0.14	15.76	9.1
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	4	63	88	95	99	100	100		0.10		
Moyenne Xf	0.1	0	3	56	83	93	98	100	100	C100/0	0.06	13.69	5.9
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	49	78	91	98	100	100		0.02		
Minimum	0.0	0	1	44	75	90	97	100	100	C100/0	0.03	11.84	1.0
Ecart-type	0.03	0.1	1.0	5.6	4.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.000	0.035	1.399	2.50

