



**Granulats :** 4/8 concassé  
**Péetrographie :** Alluvionaire silico-calcaire

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

4 8

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

EN 13043

	0.063	d/2 2	d 4	5	D/1.4 5.6	6.3	D 8	10	1.4D 11.2	2D 16	f	FI	W
Etendue e			10		30		10						
V.S.S.+U		6	20		86		100		100		0.80	24.00	
V.S.S.		5	15		80		99		100	100	0.50	20.00	
V.S.I.		0	0		20		90		98	100			
V.S.I.-U		0	0		14		85		97				

## Partie informative

Résultats de production

du 08/07/24 au 28/10/24

	0.063	2	4	5	5.6	6.3	8	10	11.2	16	f	FI	W
Maximum	0.1	0	6	20	33	54	91	100	100	100	0.09	12.87	3.2
Xf+1.25xEcart-types	0.1	0	5	18	31	51	91	100	100	100	0.08		
Moyenne Xf	0.0	0	3	13	26	45	90	100	100	100	0.05	11.80	2.6
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	1	7	21	38	90	99	100	100	0.02		
Minimum	0.0	0	1	5	21	37	90	99	100	100	0.03	10.80	0.9
Ecart-type	0.02	0.1	1.5	4.4	3.6	5.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.023	0.988	0.70

