



Granulats : 0/2 concassé lavé
Pétrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Catégorie

Code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	D	1.4D	2D	f	FM	W
Etendue e			50		40	10			10	0.6	
V.S.S.+U	4.0		55			97				3.45	
V.S.S.	3.0		53			95			3.00	3.30	
V.S.I.			3			85	95	100		2.70	
V.S.I.-U			1			83	94			2.55	

Partie informative
Résultats de production

du 21/10/24 au 10/02/25

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	FM	W
Maximum	2.2	6	18	35	58	89	98	100	2.21	3.29	8.4
Xf+1.25xEcart-types	1.9	5	17	36	58	89	98	100	1.87	3.17	6.2
Moyenne Xf	1.3	4	15	32	55	87	97	100	1.32	3.06	4.2
Xf-1.25xEcart-types	0.8	3	13	28	52	86	96	100	0.78	2.95	2.2
Minimum	0.7	3	10	23	49	85	95	100	0.65	2.97	2.6
Ecart-type	0.44	0.8	1.9	3.3	2.6	1.2	0.8	0.0	0.437	0.090	1.60

