



Granulats : 11.2/16 concassé
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

11.2 16

Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Catégorie


EN 13043

	0.063	d/2 5.6	6.3	8	10	d 11.2	12.5	14	D 16	18	20	1.4D 22.4	2D 31.5	f	F	FI	W
Etendue e						10			10								
V.S.S.+U		6				20			100							14.00	
V.S.S.		5				15			99					0.50		10.00	
V.S.I.						0			90			98	100				
V.S.I.-U						0			85			97					

Partie informative Résultats de production

du 30/05/22 au 03/02/25

	0.063	5.6	6.3	8	10	11.2	12.5	14	16	18	20	22.4	31.5	f	F	FI	W
Maximum	0.1	0	0	1	4	12	28	58	93	100	100	100	100	0.07	0.20	9.40	2.8
Xf+1.25xEcart-types	0.0	0	0	1	4	11	26	57	92	100	100	100	100	0.05			2.1
Moyenne Xf	0.0	0	0	1	3	8	23	51	91	99	100	100	100	0.03	0.17	8.60	1.6
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	0	2	6	19	46	90	99	100	100	100	0.01			1.2
Minimum	0.0	0	0	0	1	5	18	45	90	99	100	100	100	0.00	0.10	8.03	1.2
Ecart-type	0.02	0.1	0.2	0.3	0.8	1.8	2.9	4.3	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.016	0.047	0.555	0.40



Dimension en mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023