



**Gesteinkörnung :** 8/11.2 edelsplitt  
**Petrographischer Typ :** Alpine Moräne - Oberrheinkies und sand

**Client :** Werkseigenen Produktions-Kontrolle

### Normative Teil

Werte auf die sich der producent verpflichtet

#### Lieferkörnung

8	11.2
---	------

#### Norme

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043
--

#### Kategorie

Réf.Producteur/Client


	0.063	d/2	4	5	6.3	d	8	10	11.2	12.5	1.4D	16	2D	22.4	Cg	f	FI	W	
Ausmas																			
V.S.S.+U																			
V.S.S.																			
V.S.I.																			
V.S.I.-U																			

### Informative Teil

Produktion resultat

von 09/05/22 bis 09/09/24

	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	f	FI	W
Maxi	0.1	1	1	3	15	69	92	100	100	100	C95/1	0.09	11.10	12.0
Xk+1.25xAbstand-type	0.1	1	1	3	14	68	92	100	100	100	C95/1	0.08	10.62	6.0
Mittelwert Xf	0.1	0	1	2	11	63	91	99	100	100	C95/1	0.05	9.30	2.6
Xk-1.25xAbstand-type	0.0	0	0	1	8	57	90	98	100	100	C95/1	0.02	7.99	0.0
Mini	0.0	0	0	1	7	53	90	98	100	100	C95/1	0.01	8.18	0.7
Abstand-type	0.02	0.2	0.2	0.7	2.5	4.3	0.7	0.5	0.0	0.0	0.000	0.021	1.053	2.80



Dimension mm

WIL 11.07.04.53 (c) Arcade 1996,2023