



Granulats : 8/11.2 concassé
Péetrographie : Alluvionnaire silico-calcaire

Client : Contrôle Interne

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8 11.2

Norme XP P 18-545 Article 8 - EN 13043

Réf.Producteur/Client

	0.063	d/2	4	5	6.3	d	8	10	11.2	12.5	1.4D	16	2D	22.4	Cg	f	FI	W	
Etendue e																			
V.S.S.+U																			
V.S.S.																			
V.S.I.																			
V.S.I.-U																			

Partie informative Résultats de production

du 09/05/22 au 09/09/24

	0.063	4	5	6.3	8	10	11.2	12.5	16	22.4	Cg	f	FI	W
Maximum	0.1	1	1	3	15	69	92	100	100	100	C95/1	0.09	11.10	12.0
Xf+1.25xEcart-types	0.1	1	1	3	14	68	92	100	100	100	C95/1	0.08	10.62	6.0
Moyenne Xf	0.1	0	1	2	11	63	91	99	100	100	C95/1	0.05	9.30	2.6
Xf-1.25xEcart-types	0.0	0	0	1	8	57	90	98	100	100	C95/1	0.02	7.99	0.0
Minimum	0.0	0	0	1	7	53	90	98	100	100	C95/1	0.01	8.18	0.7
Ecart-type	0.02	0.2	0.2	0.7	2.5	4.3	0.7	0.5	0.0	0.0	0.000	0.021	1.053	2.80

